

Fa. OFTEC Korrosionsteste



Kunde: Vald. Birn GmbH

Badbezeichnung (Datum)	Vorbehandlung Henkel - Granodine		
	Elektrotauchlack PPG Powercron 6200		
	04.01.2011		
Bezeichnung	Riemenscheibe		
Artikel Nummer:	PRB 120		
Testeile		1	
Applikation		N KTL 22 µ	
Test / Norm	Salzsprühtest	DIN EN ISO 9227	
Dauer		480 Stunden	
Auswertung			
Blasengrad			
EN ISO 4628-2	Fläche	m0g0	
Rostgrad			
EN ISO 4628-3	Fläche	Ri 0	
	Fläche Guß		
	Kante	Ri 0-1	
Unterwanderung			
EN ISO 4628-8	Ritz		
Bemerkung	Der Salzsprühtest nach der Spezifikation		
	DBL 7391.04 wird erfüllt		



Unterschrift

Eduard Kraft

04.01.2011